# Mode d'emploi
# Multisil-Epithetik transparent

CE

**Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser le produit.**

**1. Domaine d’application**
Multisil-Epithetik transparent, silicone par addition à base de vinylpolydiméthylsiloxane, s'utilise pour la réalisation d'épithèses souples.

**2. Mise en oeuvre**
Introduire la double cartouche Multisil-Epithetik transparent dans l'applicateur en détente (attention à l'encoche), retirer le capuchon protecteur en vissant vers la gauche. Déposer le silicone soit à l'aide de la canule de mélange ou directement de la cartouche sur un support approprié (plaque de verre, papier enduit etc.). Lorsque vous entamez une nouvelle cartouche, jetez un premier cordon de 1 cm de longueur. En effet, pour des raisons techniques liées à la fabrication, il peut y avoir de légères différences de contenance entre les deux cartouches. Le matériau extrait directement doit être mélangé à la spatule jusqu'à obtention d'une consistance homogène. Poursuivre la mise en œuvre du silicone comme à l'accoutumée.

**3. Polymérisation**
Faire durcir Multisil-Epithetik transparent après remplissage du moule en l'enfournant 30 minutes à 60° C. Au bout de 12 heures, Multisil-Epithetik transparent sera polymérisé même sans avoir recours à la chaleur.

**4. Interactions avec d'autres matériaux**
Le catalyseur contenu dans les silicones par addition réagit fortement au contact de certaines substances (poisons du catalyseur). Les plus importants poisons du catalyseur sont les composés soufrés organiques, les amines et amides ainsi que les composés contenant des métaux lourds tels que le plomb, l'étain, le cadmium ou le mercure. Tout contact du silicone non durci avec de tels composés (par ex. avec des gants en latex, parfois avec des silicones par condensation) nuit au processus de polymérisation (inhibition, retard de polymérisation, formation d'une couche graisseuse) et il faut donc l'éviter.

**5. Conservation et stockage**
**5.1. Conservation**
Multisil-Epithetik transparent se conserve à température ambiante (pas au delà de 28° C) pendant 2 ans dans le récipient d'origine fermé. La durée de conservation court à partir de la date de livraison.
**5.2. Stockage**
Stocker au frais et au sec Multisil-Epithetik transparent (pas au delà de 28° C), bien refermer la cartouche après usage à l'aide du capuchon d'origine, protéger des rayons du soleil.

**6. Consignes de sécurité et identification des dangers**
Après contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Après contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Veuillez s.v.p. demander la fiche de données de sécurité.

**7. Divers**
Les indications contenues dans ce mode d’emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire le mode d’emploi avant d’utiliser une nouvelle boîte. Ce mode d’emploi concerne Multisil-Epithetik transparent N° de cde
540 0106 3.




Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

édition: 20.06.02/0F